




OKS 2100 - Produktinformation

Einsatzgebiete:

Konservierung blanker Metalloberflächen aller Art, die längere Zeit gelagert werden und Witterungseinflüssen (Industrieatmosphäre, Tropen, Meer) ausgesetzt sind. Die geschützten Teile behalten ihr gutes Aussehen, da keine Oberflächenverfärbung auftritt. Idealer Bereitschafts- und Lagerschutz für Ersatzteile mit direkter Einbaumöglichkeit. Ohne Entfettung schweißbar. Vor dem Anstreichen leicht entfernbar (z.B. mit OKS 2610/OKS 2611 Universalreiniger).

OKS 2100 Schutzfilm für Metalle



Vorteile und Nutzen:

Hohe Wirksamkeit durch gute Filmbildungseigenschaften. Beste Eignung zur Erzeugung griffest-trockener, sauberer Schutzfilme. Hervorragender Korrosions- und Oxidationsschutz mit Schmierwirkung. Keine Entfettung vor Inbetriebnahme, da mit allen Schmierstoffen verträglich. Wasserfest und witterungsbeständig. Geeignet für alle Klimazonen. Einsatzbar als temporärer Korrosionsschutz für Maschinen in der Lebensmitteltechnik. Registriert von der NSF in der Kategorie H2 unter der Nummer 142256.

Anwendung:

Für optimale Wirkung Oberflächen reinigen, am besten erst mechanisch und anschließend mit OKS 2610/OKS 2611 Universalreiniger. Die Oberflächen müssen metallisch blank und trocken sein. Vor Gebrauch gründlich aufrühren. Die Applikation erfolgt vorzugsweise durch Tauchen oder Spritzen, im Einzelfall auch durch Streichen, in gleichmäßig dünnem Film auf die vorbereitete Oberfläche. Örtliche Überschüsse vermeiden. Trocknungszeiten gemäß den nachfolgenden technischen Daten. Bei weiteren Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

Zusatzinformationen:

Liefergebinde (Artikelnummer):

- 5 l Kanister (02100050)
- 25 l Kanister (02100062)
- 200 l Faß (02100072)

Version:
D-10.1/09

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem neuesten Stand der Technik sowie umfangreichen Prüfungen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der technischen Gegebenheiten können sie lediglich Hinweise auf Anwendungen geben und sind nicht auf jeden Einzelfall voll übertragbar, daher können daraus keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen sowie für bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware der, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Änderungen sind im Interesse des Fortschritts vorbehalten. © = eingetragenes Warenzeichen



OKS 2100 Schutzfilm für Metalle

Technische Daten

	Norm	Bedingungen	Einheit	Wert
Festschmierstoffe				
Art				synthetisches Wachs
Lösemittel				
Art				Siedegrenzenbenzin
Flammpunkt	DIN 51 755 (-2)	<65°C (<5°C)	°C	38
Additive				
Art				Korrosionsschutz
Filmschicht				
Optimale Schichtdicke	DIN 50 981/50 984	DIN 50 982-2	µm	40
Verarbeitungstemperatur			°C	Raumtemperatur
Trocknungszeit		bei 20°C	h	0,5
Oberflächenbedeckung			m ² /l	20
Anwendungstechnische Daten				
Dichte	DIN 51 757	+20°C	g/ml	0,78
Farbe				hellfarben
Einsatztemperaturen				
Untere Einsatztemperatur			°C	-40
Obere Einsatztemperatur			°C	70
Korrosionsschutzprüfungen				
Salzsprühnebeltest	DIN 50 021	50 µm	h	> 1.000
Freigaben				
Lebensmitteltechnik				NSF H2 Reg.-Nr. 142256

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem neuesten Stand der Technik sowie umfangreichen Prüfungen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der technischen Gegebenheiten können sie lediglich Hinweise auf Anwendungen geben und sind nicht auf jeden Einzelfall voll übertragbar, daher können daraus keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen sowie für bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware der, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Änderungen sind im Interesse des Fortschritts vorbehalten. ® = eingetragenes Warenzeichen